

BITOL- SPRITZBEIZEN

*Gebrauchsfertige Spiritus-beize mit
vorzüglicher Lichtechtheit.*

Für gleichmässige Beizeffekte.
Kann auch als Patina verwendet werden.
Kein Aufrauen des Holzes, dadurch Ersparnis an Grundier und Schleifmittel

BITOL-SPRITZBEIZEN zeichnen sich durch höchstmögliche Lichtbeständigkeit nach dem heutigen Stand der Technik aus. Hohe Egalisierungswirkung und Transparenz werden durch die Kombination aus Farbstoffen und ultrafein-mikronisierten Pigmenten erreicht. BITOL-SPRITZBEIZEN sind beliebig untereinander mischbar. BITOL-SPRITZBEIZEN können mit Poliersprit aufgehellt werden.

BITOL-SPRITZBEIZEN sind völlig frei von blei,-cadmium,-quecksilber- oder chromhaltigen Pigmenten und Farbstoffen.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch
info@bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsanleitung:

Die BITOL-SPRITZBEIZEN müssen vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden, damit die Pigmente in der Beizflüssigkeit gleichmässig verteilt werden. Während des Beizvorganges sollte die Gebrauchsmenge in Bewegung gehalten werden. BITOL-SPRITZBEIZEN werden vorteilhaft auf das mit 150-180er Körnung geschliffene Hartholz mit der Spritzpistole mit leicht erkennbarem Überschuss, jedoch ohne dass es zu einem Ablaufen kommt, aufgespritzt.

Spritzdruck/Düse:	2,5-3,5 bar / 1,2-1,5 mm
Trocknungszeit:	10-20 min. bei Raumtemperatur 20°C Forcierte Trocknung mit Temperatur & Umluft ist möglich.
Verbrauch:	ca. 1 Liter für 5-7 m ²
Ablackierung:	Ablackierung mit lichtechten COLORSETA-Lacken oder McFINISH-Lacken
Besonderes:	Stets Probebeizung und Lackierung durchführen. Für ganz helle Grautöne nur hellste Hölzer verwenden.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch
info@bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®