

BITOL- WASSERBEIZEN

*Erprobte Wasserbeize für Harthölzer wie
Nussbaum & Eiche*

BITOL-WASSERBEIZEN werden flüssig und gebrauchsfertig geliefert und zeichnen sich durch besonders gleichmässige Farbgebung aus. BITOL-WASSERBEIZEN werden vorteilhaft mit der Spritzpistole verarbeitet, können jedoch auch herkömmlich mit dem Beizpinsel oder dem Beizschwamm verarbeitet werden.

BITOL-WASSERBEIZEN sind geruchlos und umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Sie sind völlig frei von blei-,cadmium,-quecksilber- oder chromhaltigen Pigmenten und Farbstoffen. BITOL-WASSERBEIZEN sind formaldehydfrei konserviert.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch
info@bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsanleitung:

Die BITOL-WASSERBEIZEN müssen vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden, damit die Pigmente in der Beizflüssigkeit gleichmässig verteilt werden. Während des Beizvorganges sollte die Gebrauchsmenge in Bewegung gehalten werden. BITOL-WASSERBEIZEN werden vorteilhaft auf das mit 150-180er Körnung geschliffene Hartholz mit der Spritzpistole mit leicht erkennbarem Überschuss, jedoch ohne dass es zu einem Abfließen kommt, aufgespritzt.

Spritzdruck/Düse:	2,5-3,5 bar / 1,5-1,8 mm
Trocknungszeit:	2-3 Stunden bei Raumtemperatur 20°C Forcierte Trocknung mit Temperatur & Umluft ist möglich.
Verbrauch:	ca. 1 Liter für 5-7 m ²
Ablackierung:	Ablackierung mit lichtechten COLORSETA-Lacken oder McFINISH-Lacken
Besonderes:	Stets Probebeizung und Lackierung durchführen. Keine Metallgefässe verwenden. Restbeize aus dem Beizgefäss in keinem Fall in das Vorratsgefäss zurückfüllen. Für ganz helle Grautöne nur hellste Hölzer verwenden.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99
www.bieriholzlacke.ch
info@bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®