

# ***COLORSAN- BEIZLASUREN***

***Die umweltfreundliche  
Oberflächenveredelungs-  
Beizlasur auf Wasser-  
basis.***

COLORSAN-Beizlasuren sind umweltfreundliche Oberflächenveredelungsmaterialien auf Wasserbasis. Sie eignen sich für transparente bis deckende, jedoch markant holzstrukturbetonte Effekte. Die Auswahl hochwertiger Farbpigmente und Farbstoffe gewährleistet eine hervorragende Lichtechtheit und Farbkonstanz, die von keinem anderen Holzbeizensystem übertroffen wird. Die Färbung erfolgt durch Einlagerung ultrafein-mikronisierter Pigmente in der oberen Holzfaser, dadurch wird eine sehr gute egalisierende Wirkung erzielt. Fehlstellen im Holz werden grösstenteils ausgeglichen.

COLORSAN-Beizlasuren sind praktisch geruchslos und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Sie sind völlig frei von blei-, cadmium-, quecksilber- oder chromathaltigen Pigmenten und Farbstoffen. COLORSAN-Beizlasuren sind beliebig untereinander mischbar. COLORSAN-Beizlasuren können in allen RAL-Tönen sowie in jedem gewünschten Farbsystem oder Sonderton geliefert werden.

Die Standardfarbtöne werden in der COLORSAN-Beizlasuren-Musterkarte veranschaulicht.

**bieri**  
WE ARE WATERBORNE®

## Arbeitsanleitung

Durch Vorprobe vom richtigen Farbtonausfall überzeugen!

COLORSAN-Beizlasuren werden auf die entsprechend ausgebürsteten Holzflächen gleichmässig aufgespritzt, bis ein leichter Überschuss erkennbar ist. Die aufgebrachte Beizlasur wird nun mittels eines Vertreiberpinsels zunächst quer, dann längs der Holzfaserrichtung vertrieben.

---

Auftragsaggregate	Becherpistole, Air-Mix-Gerät
Spritzdruck/Düse	1,5–2 bar/1,5–1,8 mm
Aufhellung	COLORSAN-Beizlasur Nr. 4000 farblos
Trockenzeit	2–3 Stunden bei RT von 20 °C
Überlackierung	COLORSETA-Lacke, BODAN-LAC-Wasserlack, XXLaqer-, McCure-UV-Wasserlacke. Mit anderen Lacksystemen ist die Lichtehtheit nicht ausreichend und der Verbund der Lackschicht nicht optimal.
Besonderes	VOR GEBRAUCH GUT DURCHRÜHREN.

*Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.*

Werner Bieri AG  
Kreuzlingerstrasse 79  
8590 Romanshorn  
Tel.: 071 466 09 90  
Fax: 071 466 09 99

**bieri**  
WE ARE WATERBORNE®

Alle bieri-Prospekte sind geistiges Eigentum der Firma Werner Bieri AG, Romanshorn. Der Nachdruck, auch im Auszuge, ist nicht gestattet.