

ERABLON- BEIZEN

***Die Spezialbeize für
Ahorn und
Vogelaugenahorn.***

ERABLON-Beizen sind flüssige und gebrauchsfertige, farbstarke wässrige Beizlösungen, die den vielfältigen modernen Ansprüchen gerecht werden. ERABLON-Beizen sind geruchlos und umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Sie sind völlig frei von blei-, cadmium-, quecksilber- oder chromathaltigen Pigmenten und Farbstoffen. ERABLON-Beizen sind formaldehydfrei konserviert.

ERABLON-Beizen zeichnen sich durch höchstmögliche Lichtbeständigkeit nach dem heutigen Stand der Technik aus. Hohe Egalisierung und Transparenz werden durch die Kombination aus Farbstoffen und ultrafein-mikronisierten Pigmenten erreicht. ERABLON-Beizen sind beliebig untereinander mischbar. ERABLON-Beizen können mit Wasser aufgehellt werden.

Die Standardfarbtöne werden in der High-Tech-Musterkarte veranschaulicht.

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsanleitung

Die ERABLON-Beizen müssen vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden, damit die Pigmente in der Beizflüssigkeit gleichmässig verteilt werden. Während des Beizvorganges sollte die Gebrauchsmenge in Bewegung gehalten werden. ERABLON-Beizen werden vorteilhaft auf das mit 150–180er Körnung geschliffene, eventuell vorgebleichte Ahorn- oder Vogelaugenahornholz mit der Spritzpistole mit leicht erkennbarem Überschuss, jedoch ohne dass es zu einem Abflauen kommt, aufgespritzt.

Spritzdruck/Düse	2,5–3,5 bar/1,5–1,8 mm
Trocknungszeit	2–3 Stunden bei Raumtemperatur 20 °C Forcierte Trocknung mit Temperatur und Umluft ist möglich.
Verbrauch	ca. 1 Liter für 5–7 m ²
Überzug	Um eine möglichst getreue Wiedergabe des Farbtones und des Effektes zu gewährleisten, empfehlen wir COLORCRYL-Base-Coat farblos Nr. 5012 zur Isolation, danach für höchstbeanspruchte Oberflächen die schwerentflammbaren und lichtechten, mit UV-Filtern ausgerüsteten COLORSETA- oder COLORSETA-MS-Lacke und McFinish-Lacke.
Besonderes	Stets Probebeizung und Lackierung durchführen. Keine Metallgefässe verwenden. Restbeize aus dem Beizgefäss in keinem Fall in das Vorratsgefäss zurückfüllen. Für ganz helle Grautöne nur hellste Hölzer verwenden.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 466 09 90
Fax: 071 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Alle bieri-Prospekte sind geistiges Eigentum der Firma Werner Bieri AG, Romanshorn. Der Nachdruck, auch im Auszuge, ist nicht gestattet.