

# **SAPINOL-EP- BEIZEN**

***Positivbeize für  
Weichhölzer.***

SAPINOL-EP-Beizen sind Spezialbeizen zur Erzielung von starken Positivbeizbildern auf geschliffenen, strukturgebürsteten und gesandelten Weichhölzern, besonders geeignet für dekorative Innenausstattung wie Decken- und Wände, Küchenschränke, Wohnzimmermöbel usw.

SAPINOL-EP-Beizen sind flüssige und gebrauchsfertig eingestellte wässrige Beizlösungen mit schneller und einfacher Arbeitsweise. SAPINOL-EP-Beizen sind geruchlos und umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Sie

sind völlig frei von blei-, cadmium-, quecksilber- oder chromhaltigen Pigmenten und Farbstoffen. SAPINOL-EP-Beizen sind formaldehydfrei konserviert.

SAPINOL-EP-Beizen zeichnen sich durch höchstmögliche Lichtbeständigkeit nach dem heutigen Stand der Technik aus. SAPINOL-EP-Beizen sind beliebig untereinander mischbar, zum Aufhellen kann man SAPINOL-EP-Beize farblos Nr. 9000 verwenden.

Die Standardfarbtöne werden in den SAPINOL-EP-Musterkarten veranschaulicht.

**bieri**

**WE ARE WATERBORNE®**

## Arbeitsanleitung

Die Beize muss vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden, damit die Entwicklungspigmente in der Beizflüssigkeit gleichmässig verteilt werden. Während des Beizvorganges sollte die Gebrauchsmenge in Bewegung gehalten werden.

SAPINOL-EP-Beizen werden vorteilhaft auf das mit 100–120er Körnung geschliffene, strukturgebürstete oder gesandelte Weichholz mit der Spritzpistole oder dem Beizpinsel mit leicht erkennbarem Überschuss, jedoch ohne dass es zu einem Abfließen kommt, aufgetragen.

---

Spritzdruck / Düse	1,5–2 bar / 1,5–1,8 mm
Entwicklungszeit	3–4 Stunden Auf keinen Fall darf mit Wärme oder Luftbewegung beschleunigt getrocknet werden.  Nach erfolgter Trocknung werden die kaum erkennbaren Entwicklungspigmente mit einer nicht zu harten Bürste in Strukturrichtung ohne starken Druck entfernt.
Verbrauch	ca. 1 Liter für 5–7 m <sup>2</sup> .
Überzug	Um eine möglichst getreue Wiedergabe des Farbtones und des Effektes zu gewährleisten, empfehlen wir BCT-AUFHELL-TOPCOAT Nr. 3004, für hochbeanspruchte Oberflächen SAUVEGARDE-COAT Nr. 5005.
Besonderes	Stets Probebeizung und Lackierung durchführen. Vor Frost schützen. Keine Metall-Gefässe verwenden. Restbeize aus dem Beizgefäss in keinem Fall in das Vorratsgefäss zurückfüllen. Für ganz helle Grautöne nur hellste Hölzer verwenden.

*Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.*

Werner Bieri AG  
Kreuzlingerstrasse 79  
8590 Romanshorn  
Tel.: 071 466 09 90  
Fax: 071 466 09 99

**bieri**  
WE ARE WATERBORNE®

Alle Bieri-Prospekte sind geistiges Eigentum der Firma Werner Bieri AG, Romanshorn. Der Nachdruck, auch im Auszuge, ist nicht gestattet.