

TIMBEROL

***Die Rustikalbeize für
porige Hölzer.***

Für rustikale, porenbetonte Beizeffekte auf grobporigen Hölzern wie Eiche, Esche, Mahagoni.

TIMBEROL-Beizen sind lichtecht gemäss Stand der Technik. Der hohe Anteil mikronisierter Pigmente verhindert auch bei sehr hellen, wenig konzentrierten Farbtönen ein schnelles Ausbleichen und gewährleistet eine sehr gute Egalisierung. Hochtransparente Pigmente erhalten die Holzstruktur und sorgen für brillante Beizeffekte.

TIMBEROL-Beizen mit lichtechten COLORSETA-Lacken oder McFINISH-Lacken ablackieren; Polyesterlacke sind ungeeignet.

TIMBEROL-Beizen sind umweltfreundlich. Sie entsprechen der DIN EN 71 (frei von Schwermetallen) und enthalten kein Formaldehyd. In allen Farbtönen nach Wunsch lieferbar.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsanleitung

- Gebrauchsmenge sorgfältig aufrühren, besonders bei Farbtönen mit hohem Weissanteil. Während des Beizvorgangs in Bewegung halten.
- Holzschliff Korn 120/150
- TIMBEROL-Beize auf die entstaubte Fläche mit Überschuss auftragen
Spritzdruck 2,0–2,5 bar
Düsengrösse 1,5–1,8 mm
- Nach kurzer Einwirkzeit mit breitem Vertreiber oder fuselfreiem Lappen zuerst quer in die Holzpore einreiben. Überschuss längs in Holzfaserrichtung abnehmen.
- TIMBEROL-Beizen lassen sich auch auf automatischen Beizwalzmaschinen mit Vertreiberbürsten verarbeiten. Für den automatischen

Spritzauftrag ohne nachfolgendes Vertreiben stehen Sondereinstellungen zur Verfügung.

- Damit beim Überspritzen von besonders brillanten Beiztönen, z.B. Mahagonitönen, das Ausbluten aus den Poren begrenzt wird, sollte mit einem halben Kreuzgang dünn vorgespritzt (Fixieren der Beize) und nach kurzem Ablüften mit einem Kreuzgang fertiggespritzt werden.

Trocknung (bei 20° C)

ca. 1–2 Std., forcierte Trocknung ist möglich

Verbrauch

1 Liter TIMBEROL-Beize reicht für ca. 6–8 m²

Ablackierung

Ablackierung mit lichtechten COLORSETA-Lacken oder mit McFINISH-Lacken.

Besonderes

TIMBEROL-Beizen können mit folgenden TIMBEROL-Abtönbeizen nuanciert werden:

Gelb	Nr. 92/9225	Schwarz	Nr. 92/9228
Rot	Nr. 92/9226	Weiss	Nr. 92/9229
Grün	Nr. 92/9227	Braun	Nr. 92/9230
Blau	Nr. 92/70638		

Wissenswertes

Ein einwandfreies Ergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig; der Beschaffenheit des Trägermaterials, den technischen und räumlichen Möglichkeiten sowie der Arbeitstechnik des Anwenders.

Zu Ihrer Sicherheit

PROBEBEIZUNG DURCHFÜHREN! AUFRÜHREN NICHT VERGESSEN!

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 466 09 90
Fax: 071 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Alle bieri-Prospekte sind geistiges Eigentum der Firma Werner Bieri AG, Romanshorn. Der Nachdruck, auch im Auszuge, ist nicht gestattet.