

REBELL-COAT

*Der Effektlack mit galaktischem
Erscheinungsbild im Einton-Effekt.*

Einton-Effekt:

Die MDF-Platten ein- bis zweimal Isolieren mit **ISOLIERGRUND Nr. 4007** in Verbindung mit dem **ISOLIERGRUND-Härter Nr. 4008** (Mischverhältnis 1:1) Anschliessend Grundieren mit dem **COLORCRYL-Füllgrund Nr. 5045**. Nach erfolgter Trocknung wird der **REBELL-COAT** aufgespritzt. Die Trocknung und der Effekt (Struktur) des Rebell-Coat ist abhängig von der Raumtemperatur und der Raumfeuchtigkeit. Die Werner Bieri AG empfiehlt eine Raumtemperatur von 20 - 25°C. Nach ca. 30 Min. Trocknungszeit kann das Arbeitsstück mit dem gewünschten **REBELL-COLOR-Farbton** (nach Farbkarte) überlackiert werden. Da der **REBELL-COAT** ein reiner Effektlack ist, muss er mit Colorseta-Lacken überzogen werden, damit eine ausreichende chemische und mechanische

Widerstands-festigkeit erhalten wird. Colorseta-Lacke werden in folgenden Abstufungen geliefert:

- Hochglanz	Nr. 5040
- Glanz	Nr. 5000
- Seidenglanz	Nr. 5001
- Matt	Nr. 5002
- Tiefmatt	Nr. 5003

Colorseta-Lacke können nur in Verbindung mit Colorcyl-Härter Nr. 5010 (Ausnahme: Hochglanz wird mit Härter-Nr. 5040) verarbeitet werden. Für stark beanspruchte Flächen wird ein 2. Spritzgang mit Colorseta-Lacken empfohlen, der 2 Stunden nach dem ersten Auftrag erfolgen muss.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: +41 71 466 09 90
Fax: +41 71 466 09 99
info@bieriholzlacke.ch
www.bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Technische Daten

	REBELL-BASE-COAT (nach RAL, NCS)	REBELL-COAT	REBELL-COLOR-COAT (nach Farbkarte)
Colorcryl-Härter	Nr. 5010	-	-
Mischverhältnis	5:1 5 Teile Lack 1 Teil Härter	-	-
Verarbeitungsviskosität mit Härter DIN-4-Becher bei 20°C	15 - 20 Sek.	gebrauchsfertig	26 - 28 Sek.
Verdünnung	Nr. 5009	-	Nr. 5009
Verarbeitungszeit	8 Std.	-	8 Std.
Auftragsart	Luftspritzpistole	Luftspritzpistole	Luftspritzpistole
Spritzdruck	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar
Düsengrösse	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm
Auftragsmenge	100 - 120 g/m ²	50 - 100 g/m ²	50 - 100 g/m ²

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: +41 71 466 09 90
Fax: +41 71 466 09 99
info@bieriholzlacke.ch
www.bieriholzlacke.ch

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsvorschlage und -vorschriften sind grundsatzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie fur unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.