

Mc FINISH

ANTIK-MATT

Nr. 7115

***Der Polyurethanlack mit
breitem Anwendungsspektrum.***

McFINISH-Einschichtlacke sind farblose, gut füllende, schnelltrocknende Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlacke mit höchster Lichtbeständigkeit, d.h. das Bindemittelsystem vergilbt selbst nicht. Die eingebaute UV-Filterkombination verzögert die Vergilbung bzw. Verbräunung des Holzes merklich, so dass über einen langen Zeitraum höchstmögliche Werterhaltung in bezug auf Farbkonstanz zu erwarten ist.

McFINISH-Oberflächen sind sehr hautsympathisch und erwecken den Eindruck von handgewachsenen Möbeloberflächen.

McFINISH-Einschichtlacke sind beständig gegen Wasser, Heisswasser, Spirituosen, Haushaltschemikalien wie Reinigungs- und Pflegemittel, verdünnte Säuren und Laugen. Sie sind PVC-fest.

Die Widerstandsfestigkeit entspricht DIN 68 861, Belastungsgruppe 1B, deshalb sind sie für den Einsatz im Küchen- und Sanitärbereich geeignet.

McFINISH-Einschichtlacke sind schwer entflammbar (Prüfzeugnisse liegen nicht vor) und peroxidbeständig, d.h. sie können auf gebleichten Hölzern eingesetzt werden.

McFINISH-Einschichtlacke sind umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Die ausgewählten Harz- und Lösungsmittelkombinationen sind nicht gesundheitsschädlich.

McFINISH-Einschichtlacke sind frei von Formaldehyd.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

Technische Daten

	McFINISH Antik-Matt
	Nr. 7115
McSKIN-Härter	Nr. 6043
Mischungsverhältnis	5:1
Lieferviskosität (ohne Härter)	45 Sek.
Verdünnung	Nr. 5009
Verarbeitungszeit bei 20 °C	ca. 12 Std.
Auftragsaggregate	Becherpistole, Airmix-Gerät, Airless-Gerät, Giessmaschine
Spritzdruck	2,5–3,0 bar
Düsengrösse	1,8–2,0 mm
Auftragsmenge pro Arbeitsgang	100–120 g/m ²
Trocknungszeit bei 20 °C staubtrocken griffest stapelfest	15–20 Min. 45–50 Min. über Nacht
Max. Auftragsmenge	400 g/m ²
Schleifbarkeit von Hand Bandschleifmaschine	2 Std. über Nacht

Schleifen

Zur Vermeidung von Haftstörungen muss noch am gleichen Tag des Schleifens ablackiert werden.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 466 09 90
Fax: 071 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Alle Bieri-Prospekte sind geistiges Eigentum der Firma Werner Bieri AG, Romanshorn. Der Nachdruck, auch im Auszuge, ist nicht gestattet.