

# **McSKIN- SOFTFEELING- LACK NR. 6909**

***Der hautsympathische,  
ultramatte 2-K-Überzug.***

McSKIN-Softfeeling-Lack Nr. 6909 ist ein farbloses Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharz-Lacksystem mit einem Oberflächeneffekt, welcher sich wie seidenweiche, natürliche Haut anfühlt.

McSKIN-Softfeeling-Lacke werden vorwiegend auf naturbelassenen Hölzern wie Buche, Erle usw. angewendet, wenn ein ultramattes, natürliches Aussehen verlangt wird.

McSKIN-Softfeeling-Lack beschichtete Oberflächen sind kratzbeständig und können nicht aufgeglänzt werden.

McSKIN-Softfeeling-Lacke enthalten eingebaute UV-Filtersysteme, welche die Vergilbung bzw. Verbräunung des Holzes merklich verzögern, so dass über einen langen Zeitraum höchstmögliche Farbkonstanz zu erwarten ist.

McSKIN-Softfeeling-Lacke sind umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Die ausgewählten Harz- und Lösungsmittelkombinationen sind nicht gesundheitsschädlich.

McSKIN-Softfeeling-Lacke sind frei von Formaldehyd.

**bieri**

**WE ARE WATERBORNE®**

## Arbeitsanleitung

Zur Erzielung weitgehend porengefüllter Effekte muss 2 x mit McFINISH Nr. 7109 grundiert werden.

Mischungsverhältnis 5:1  
5 Teile McFINISH Nr. 7109  
1 Teil McSKIN-Härter Nr. 6043

Nach gründlichem Vermischen sofort gebrauchsfertig. Haltbarkeit des Gemisches 4–6 Stunden, deshalb nur Tagesbedarf ansetzen.

Der Auftrag erfolgt mit Spritzpistole oder Airmix-Gerät ein- oder mehrmals. Bei mehrmaligem Auftrag Zwischentrocknung von mindestens 3 Stunden, bei 20 °C Raumtemperatur, einhalten.

Auftragsmenge  
pro Arbeitsgang 100–120 g/m<sup>2</sup>  
Spritzdruck 2,5–3 bar  
Düsengrösse 1,8–2,0 mm

Vor dem Auftragen von McSKIN-Softfeeling-Lack zweckmässig über Nacht trocknen, sorgfältig schleifen und entstauben.

McSKIN-Softfeeling-Lack trocknet nur nach Härterzusatz.

Mischungsverhältnis 2:1  
2 Teile McSKIN-Softfeeling-Lack Nr. 6909  
1 Teil McSKIN-Härter Nr. 6043

Nach gründlichem Vermischen ist der Lack sofort gebrauchsfertig. Der Auftrag erfolgt mit Becherpistole oder Airmix-Gerät.

Auftragsmenge  
pro Arbeitsgang 150–170 g/m<sup>2</sup>  
Spritzdruck 2,5–3 bar  
Düsengrösse 1,8–2,0 mm  
Viskosität des angemischten Lackes  
15 Sek. DIN-4-Becher bei 20 °C  
Lacktemperatur  
Trockenzeit Die McSKIN-Softfeeling  
lackierte Oberfläche darf erst  
nach 24 Stunden Trocknungs-  
zeit bei 20 °C Raumtemperatur  
betastet werden.  
Forcierte Trocknung ist möglich

\* Für Pastel-Caresse-Effekte verweisen wir auf das entsprechende Datenblatt.

## Schleifen

**Zur Vermeidung von Haftstörungen muss noch am gleichen Tag des Schleifens ablackiert werden.**

*Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.*

Werner Bieri AG  
Kreuzlingerstrasse 79  
8590 Romanshorn  
Tel.: 071 466 09 90  
Fax: 071 466 09 99

**bieri**  
WE ARE WATERBORNE®

Alle Bieri-Prospekte sind geistiges Eigentum der Firma Werner Bieri AG, Romanshorn. Der Nachdruck, auch im Auszuge, ist nicht gestattet.