

SAPITEC

EXTERIEUR

Der optimale Ligninschutz

SAPITEC EXTERIEUR ist ein wirksamer UV-Absorber und Bläueschutz der die Lichtoxidation des Lignins verhindert. Speziell Tannenholz wird vor der Vergilbung hervorragend geschützt. Dadurch dass kein Abbau des Lignins stattfindet bleibt die nachfolgende Holzbeschichtung besser im Untergrund

verankert, Wasser kann somit weniger ins Holz eindringen. Die Werterhaltung steigt und das natürliche helle Aussehen des Tannenholzes bleibt erhalten.

SAPITEC EXTERIEUR lässt sich mit der Spritzpistole (Düsengrösse 1,8 mm), Drucktank usw. gut verarbeiten.

Verdünnung: Verarbeitungsfertig

Trocknungszeit: ca. 4 Stunden bei Raumtemperatur 20 C° rel. Luftfeuchtigkeit.

Reinigung: Nach Beendigung der Arbeit verwendete Geräte und Material sogleich mit Wasser reinigen.

OHNE SAPITEC EXTERIEUR

SAPITEC EXTERIEUR

1500 Stunden UV-A 340 Exposition

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®