

SAUVEGARDE- COAT Nr. 5005

Der Naturholzeffektlack.

Spezialprodukt auf Polyurethan-Basis. Erhält den Naturholzcharakter und bietet optimalen Oberflächenschutz. Das ideale Arbeitsmaterial für den bevorzugten Effekt von unbehandeltem Holz.

Keine Farbtonvertiefung durch den Lacküberzug. Bei gebeizten Flächen bleibt der Beizton weitgehend erhalten. Durch Saugstellen im Holz bedingte unterschiedliche Beizeffekte werden egalisiert.

SAUVEGARDE-COAT Nr. 5005 erfüllt höchste Qualitätsansprüche und hat sich hervorragend bewährt für Eichen-, Wenge- und Weichhölzer

und als Schutzüberzug für empfindliche Beiztöne, z.B. SAPINOL-EP-Beizen.

Eigenschaften

Leichte Verarbeitbarkeit, sehr rasche Durchtrocknung, scharf markante Porenbildung, ausgezeichnete Haftung auch auf exotischen Hölzern. Nach Abschluss der Härtung, nach ca. 24 Stunden, sind die erzielten Oberflächen wasser-, spirituosens- und heisswasserfest. Der Lackfilm ist schwer entflammbar. Neben einer hohen mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit zeichnet sich SAUVEGARDE-COAT Nr. 5005 durch höchste Lichtechtheit aus (enthält UV-Absorber). Absolut peroxidbeständig.

bieni
WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsanleitung

COLORCRYL-Härter Nr. 5010

Verdünnungsmittel: DD-Verdünnung Nr. 5009

SAUVEGARDE-COAT Nr. 5005 härtet nur nach Zugabe von COLORCRYL-Härter Nr. 5010.

Mischungsverhältnis 5:1
5 Teile SAUVEGARDE-COAT Nr. 5005
1 Teil COLORCRYL-Härter Nr. 5010

Der Lack ist verarbeitungsfertig eingestellt und kann, nach sorgfältigem Durchrühren, in allen sauberen Gefässen mit Härter angemischt werden. Der Auftrag erfolgt mit Spritzpistole, Air-

less-Gerät oder Giessmaschine ein- oder mehrmals. Leichter Zwischenschliff ist günstig.

Auftragsmenge pro Arbeitsgang	ca. 100–200 g/m ²
Spritzdruck	2,5–3 bar
Düsengrösse	1,5–1,8 mm
Viskosität des angemischten Lackes	ca. 15 Sek. DIN 4 Becher
Trockenzeit	staubtrocken in ca. 10 Min. griffest in ca. 20–30 Min. Durchtrocknung über Nacht

Das fertige Gemisch ist ca. 8 Stunden haltbar, deshalb nur Tagesbedarf ansetzen.

Kennzeichnung	Klasse 3 Ziffer 5b
Besonderes	Wenn ein anderer Mattgrad gewünscht wird, kann zuletzt mit McFINISH Nr. 7108 matt oder McFINISH Nr. 7109 tiefmatt abgespritzt werden. Als Verdünnung nur DD-Verdünnung Nr. 5009 verwenden. Durch andere Verdünnungsmittel wird der SAUVEGARDE-COAT-Lack chemisch verändert. NICHT AUF SCHNELLSCHLIFF-GRUNDIERUNGEN ODER ANDEREN NC-LACKEN VERARBEITEN!
Schleifen	Zur Vermeidung von Haftstörungen muss noch am gleichen Tag des Schleifens ablackiert werden. <i>Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.</i>

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 466 09 90
Fax: 071 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Alle bieri-Prospekte sind geistiges Eigentum der Firma Werner Bieri AG, Romanshorn. Der Nachdruck, auch im Auszuge, ist nicht gestattet.