

SAUVEGARDE- COAT ZEROGLOSS NR.5025

Der ultramatte Naturholzeffekt

Ultramatter Lack auf Polyurethan-Basis. Erhält den Naturholzcharakter und bietet optimalen Oberflächenschutz. Das ideale Arbeitsmaterial für den bevorzugten Effekt von unbehandeltem Holz.

Keine Farbtonvertiefung durch den Lacküberzug. Bei gebeizten Flächen bleibt der Beizton weitgehend erhalten. Durch Saugstellen im Holz bedingte unterschiedliche Beizeffekte werden egalisiert.

SAUVEGARDE-COAT NR. 5025 erfüllt höchste Qualitätsansprüche und hat sich hervorragend bewährt für Eichen-, Wenge- und Weichhölzer und als Schutzüberzug für empfindliche Beiztöne z.B. SAPINOL-EP-Beizen.

Eigenschaften

Leichte Verarbeitbarkeit, sehr rasche Durchtrocknung, scharf markante Porenbildung, ausgezeichnete Haftung auch auf exotischen Hölzern. Nach Abschluss der Härtung, nach ca. 24 Stunden, sind die erzielten Oberflächen wasser-, spirituosen- und heisswasserfest. Der Lackfilm ist schwer entflammbar (keine amt. Prüfzeugnisse). Neben einer hohen mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit zeichnet sich **SAUVEGARDE-COAT NR. 5025** durch höchste Lichtechtheit aus (enthält UV-Absorber). Absolut peroxidbeständig.

Arbeitsanleitung:

Mischverhältnis 10:1

10 Teile Sauvegarde-Coat Nr. 5025
1 Teil Colorcyl-Härter Nr. 5010

Auftragsmenge pro Arbeitsgang:	ca. 100 – 200 g/m ²
Spritzdruck:	2,5-3,5 bar
Düse:	1,5 – 1,8 mm
Viskosität des angemischten Lackes:	ca. 30 Sek. DIN 4- Becher
Verdünnung:	spritzfertig
Trocknungszeit:	staubtrocken in ca. 10 Min. Griffest in ca. 20 – 30 Min. Durchtrocknung über Nacht

Kennzeichnung ADR 3 F1 II UN 1993

Besonderes:

Wenn ein anderer Mattgrad gewünscht wird, kann zuletzt mit McFinish Nr. 7108 Matt oder McFinish Nr. 7109 Tiefmatt abgespritzt werden.

Zur Reinigung der Spritzgeräte DD-Verdünnung Nr. 5009 verwenden.

Nicht auf schnellschliff-Grundierung oder anderen NC-Lacken verarbeiten!

Schleifen:

Zur Vermeidung von Haftstörungen muss noch am gleichen Tag des Schleifens ablackiert werden.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®