

## Parkett Oel V6

### Beschreibung

Produktbeschreibung	Parkett-Oel V6 ist ein lösemittelfreies fast geruchsarmes Oel mit sehr hohem Festkörpergehalt für die Behandlung von neugeschliffenen oder bereits oelgrundierten Holzböden.
Rohstoffbasis	Leinoelbasis
Anwendungsgebiet	Böden mit starker Beanspruchung z. B. Büros, Museen, öffentlichen Räumen wie Läden, Praxen und Ateliers im Innenbereich usw.
Gebindegrösse	1 L, 5 L, 25 L
Farblos	Parkett Oel V6

### Technische Daten

Lieferform	Gebrauchsfertig (gut aufrühren)
Dichte	ca. 0.890
Lieferviskosität DIN 4	13 Sek.
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen

### Applikation

Auftragsaggregate	Pinsel, Rolle, Becherpistole, Tauchverfahren
Auftragsmenge pro Arbeitsgang	80 - 100 g/m <sup>2</sup>
Max. Auftragsmenge	100 g/m <sup>2</sup>
Anstrich	mind. 2 Anstriche

## Aufbauempfehlung bei neuen Parkettböden

Holzuntergrund	roh (staubfrei)   Die Holzfeuchtigkeit sollte bei Nadelholz 12% und bei Laubholz 8% nicht übersteigen.
Vorbehandlung	Schleifen 80 - 120 Körnung   Schleifstaub mittels Staubsauger aufsaugen
1. Anstrich	Parkett Oel V6 eben und dünn mit dem Applikator oder einer Rolle auftragen. Das Oel innerhalb 20 min mittels Einscheiben-Bohnermaschine gleichmässig matt einmassieren. Nicht mehr Oel auftragen als mit der Polierscheibe innerhalb 20 min aufgetragen werden kann. Empfohlen werden 150 Umdrehungen pro Min. mit roter Scheibe.
Zwischentrocknung	12 Std.
2. Anstrich	Parkett Oel V6 eben und dünn mit dem Applikator oder einer Rolle auftragen. Das Oel innerhalb 20 min mittels Einscheiben-Bohnermaschine gleichmässig matt einmassieren. Nicht mehr Oel auftragen als mit der Polierscheibe innerhalb 20min aufgetragen werden kann. Beim abschliessenden Polieren werden 300 Umdrehungen pro Min. empfohlen.
Endtrocknung	Der Boden ist 24 - 48 Std. nach dem abschliessenden Polieren begehbar.

## Aufbauempfehlung zur Auffrischung bereits geölter Parkettböden

Holzuntergrund	Holz bereits geölt
Vorbehandlung	Kratzer können mittels partieller nach Oelung behoben werden. Unterlaufene Flecken sollten komplett ausgeschliffen werden. Schleifen 150 - 180 Körnung
Anstrich	Parkett Oel V6 eben und dünn mit dem Applikator oder einer Rolle auftragen. Das Oel innerhalb 20 min mittels Einscheiben-Bohnermaschine gleichmässig matt einmassieren. Nicht mehr Oel auftragen als mit der Polierscheibe innerhalb 20min aufgetragen werden kann. Empfohlen werden 150 Umdrehungen pro Min. mit roter Scheibe.
Endtrocknung	Der Boden ist 24 - 48 Std. nach dem abschliessenden Polieren begehbar.

## Pflege

Die Instandhaltung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders (regelmässige Kontrolle der Beschichtung vornehmen). Böden jeweils nur feucht aufnehmen. Keine Reinigungsmittel verwenden.

## Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das Tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.