

## Tisch Oel Lotion

### Beschreibung

Produktbeschreibung	Die Tisch Oel Lotion ist ein allround Oel für schöne und hydrophobe Oberflächen mit Lebensmittelkontakt. Der in der Tisch Oel Lotion verwendete Rohstoff entspricht den Anforderungen des DAB 10 und eignet sich als Grundstoff für kosmetische und pharmazeutische Produkte, als auch Schmierfett, Rost- schutz- und Konservierungsmittel, Weichmacher, Glanz-, Polier- und Hydrophobierungsmittel für Leder- und Holzprodukte.
Rohstoffbasis	Öle
Anwendungsgebiet	Holztische, Möbel, Leder
Prüfzeugnisse	Entspricht den Anforderungen des DAB 10 und eignet sich als Grundstoff für kosmetische und pharmazeutische Produkte.
Gebindegrösse	1 L, 5 L, 25 L
Farblos	Tisch Oel Lotion

### Technische Daten

Lieferform	Gebrauchsfertig (gut aufrühren)
Dichte	ca. 0.850
Lieferviskosität DIN 4	13 Sek.
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen

### Applikation

Auftragsaggregate	Fuselfreie Lappen, Pinsel, Rolle, Becherpistole, Tauchverfahren
Auftragsmenge pro Arbeitsgang	80 - 100 g/m <sup>2</sup>
Max. Auftragsmenge	100 g/m <sup>2</sup>
Anstrich	mind. 2 Anstriche

## Aufbauempfehlung für Holztische

Holzuntergrund	roh (staubfrei)   Die Holzfeuchtigkeit sollte bei Nadelholz 12% und bei Laubholz 8% nicht übersteigen.
Vorbehandlung	Schleifen 150 - 180 Körnung
1. Anstrich	Mit fuselfreiem Lappen satt auftragen und ca. 10 Min. einziehen lassen, dann das nicht eingezogene Öl mit einem fuselfreiem Lappen gleichmässig abziehen.
Zwischentrocknung	12 Std.
2. Anstrich	Mit fuselfreiem Lappen satt auftragen und ca. 10 Min. einziehen lassen, dann das nicht eingezogene Öl mit einem fuselfreiem Lappen gleichmässig abziehen.
Endtrocknung	12 Std.

## Aufbauempfehlung zur Auffrischung bereits geölter Holztisch Oberflächen

Holzuntergrund	Holz bereits geölt
Vorbehandlung	Kratzer können mittels partieller nach Ölung behoben werden. Unterlaufene Flecken sollten komplett ausgeschliffen werden. Schleifen 150 - 180 Körnung
Anstrich	Mit fuselfreiem Lappen satt auftragen und ca. 10 Min. einziehen lassen, dann das nicht eingezogene Öl mit einem fuselfreiem Lappen gleichmässig abziehen.
Endtrocknung	12 Std.

**Pflege** Die Instandhaltung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders (regelmässige Kontrolle der Beschichtung vornehmen).

**Vorsichtsmassnahmen** Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das Tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.