

COLORSETA SRT Nr. 5003/070227 | Ultramatter Klarlack

Beschreibung

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Der Colorseta SRT ist ein farbloser, ultramatter, schnelltrocknender Zweikomponentenlack mit höchster Lichtbeständigkeit. Das eingebaute UV-Filtersystem verzögert die Vergilbung bzw. Verbräunung des Holzes merklich, so dass über einen langen Zeitraum höchstmögliche Farbkonstanz zu erwarten ist. |
| Rohstoffbasis | Polyurethanharz |
| Anwendungsgebiet | Möbel, Innenausbau, Weichhölzer sowie Harthölzer |
| Prüfzeugnisse | Die Widerstandsfähigkeit entspricht DIN 68 861, Belastungsgruppe 1B, deshalb sind sie für den Einsatz im Küchen- und Sanitärbereich geeignet. |
| Gebindegrösse | Lack 5 L, 25 L Härter 1 L, 5 L |
| Glanzgrad gemessen an 60° Winkel | Zerogloss 1° |

Technische Daten

Mischen

COLORSETA SRT Nr. 5003/070227

| | |
|------------------------|-----------|
| Härter | Nr. 5010 |
| Mischverhältnis | 100:20 |
| Verdünnung | Nr. 5009 |
| Dichte | ca. 0.950 |
| Festkörper | 25% |
| Lieferviskosität DIN 4 | 40 Sek. |

Applikation

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Auftragsaggregate | Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte, Giessmaschine |
| Spritzdruck | 2.5 - 3.0 bar |
| Düse | 1.5 - 1.8 mm |
| Topfzeit bei 20°C | 24 Std. |
| Auftragsmenge pro Arbeitsgang | 100 - 120 g/m ² |
| Max. Auftragsmenge | 200 g/m ² |

Trocknung bei 20°C

| | |
|--------------|--------------|
| Staubtrocken | 15 - 20 min. |
| Griffest | 45 - 50 min. |
| Stapelfest | 12 Std. |

Schleifen

| | |
|---------------------|---------|
| Von Hand | 2 Std. |
| Bandschleifmaschine | 12 Std. |

Aufbauempfehlung

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Holzuntergrund | roh |
| Vorschliff | 180 - 240 Körnung |
| Grundierung | Nr. 5003/070227 |
| Zwischenschliff | 280 - 400 Körnung bei gebeizten Flächen Scotchbrite |
| Überlackierung | Nr. 5003/070227 |

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das Tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungs-technischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.