

COLORSETA SRT No. 5003/070227 | Vernis transparent ultra mat

Description

Description du produit	Le Colorseta SRT est un vernis incolore à deux-composants, ultra-mat, à séchage rapide avec une résistance maximale à la lumière. Le système de filtre UV intégré retarde sensiblement le jaunissement ou le brunissement du bois, de sorte que la constance de couleur la plus élevée possible peut être attendue sur une longue période de temps.
Base de matière première	Résine polyuréthane
Domaine d'utilisation	Meubles, aménagement intérieur, bois dur ainsi que le bois tendre
Certificat de test	La résistance correspond à la norme DIN 68 861, groupe de charge 1B, c'est pourquoi qu'il convient pour une utilisation dans le domaine de la cuisine et du sanitaire.
Conditionnement	Vernis 5 L, 25 L Durcisseur 1 L, 5 L
Degré de brillance mesuré à un angle de 60°	Zerogloss 1°

Spécifications techniques

Mélange

COLORSETA SRT No. 5003/070227

Durcisseur	No. 5010
Taux de mélange	100:20
Diluant	No. 5009
Densité	env. 0.950
Solide	25%
Viscosité à la livraison DIN 4	40 sec.

Application

Matériel d'application	Pistolet à godet, appareil airmix ou airless, machine de coulée
Pression	2.5 - 3.0 bar
Buse	1.5 - 1.8 mm
Temps de mise en pot à 20°C	24h
Quantité d'application par opération	100 - 120 g/m ²
Quantité d'application max.	200 g/m ²

Séchage à 20°C

Sec à la poussière	15 - 20 min.
Sec au toucher	45 - 50 min.
Empilable	12 h

Ponçage

A la main	2 h
Ponceuse à bande	12 h

Recommandation

Fond en bois	Brut
Préponçage	Grains 180 - 240
Traitement primaire	No. 5003/070227
Ponçage intermédiaire	Grains 280 - 400, pour les surfaces teintées Scotch Brite
Couche finale	No. 5003/070227

Précautions

Veillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante. Si le port d'un équipement de protection n'est pas requis par la loi, nous le recommandons. Les mesures nationales d'hygiène industrielle et technique doivent être respectées.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.