

McSKIN SOFTFEELING LACK Nr. 6909

Beschreibung

Produktbeschreibung

McSkin Softfeeling Lack Nr. 6909 ist ein farbloses Zweikomponenten-Lacksystem mit einem Oberflächeneffekt, welcher sich wie seidenweiche, natürliche Haut anfühlt.

McSkin Softfeeling Lacke werden vorwiegend auf naturbelassenen Hölzern wie Buche, Erle usw. angewendet, wenn ein ultramattes, natürliches Aussehen verlangt wird.

Die McSkin Softfeeling Lacke enthalten eingebaute UV-Filterssysteme, welche die Vergilbung bzw. Verbräunung des Holzes merklich verzögern, so dass über einen langen Zeitraum höchstmögliche Farbkonstanz zu erwarten ist.

Rohstoffbasis

Polyurethan Acrylharze

Anwendungsgebiet

Möbel, Innenausbau, Hölzer wie Buche oder Erle

Prüfzeugnisse

McSkin Softfeeling Lacke sind umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. McSkin Softfeeling Lacke sind frei von Formaldehyd.

Gebindegrösse

Lack 5 L, 25 L
Härter 1 L, 5 L

Glanzgrad gemessen an 60° Winkel

Zerogloss 1°

Technische Daten

Mischen

	McSKIN SOFTFEELING LACK Nr. 6909	McFINISH TIEFMATT Nr. 7109
Härter	Nr. 6043	Nr. 6043
Mischverhältnis	2:1	5:1
Verdünnung	Nr. 5009	Nr. 5009
Dichte	ca. 1.095	ca. 0.948
Festkörper	51.7 %	30 - 33 %
Lieferviskosität DIN 4	20 Sek.	45 - 60 Sek.

Applikation

Auftragsaggregate	Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte, Giessmaschine	
Spritzdruck	2.5 - 3.0 bar	2.5 - 3.0 bar
Düse	1.8 - 2.0 mm	1.8 - 2.0 mm
Topfzeit bei 20°C	4 - 6 Std.	12 Std.
Auftragsmenge pro Arbeitsgang	150 - 170 g/m ²	100 - 120 g/m ²
Max. Auftragsmenge	200 g/m ²	400 g/m ²

Trocknung bei 20°C

Staubtrocken	45 - 50 min.	15 - 20 min.
Griffest	3 - 6 Std.	45 - 50 min.
Stapelfest	24 Std.	12 Std.

Schleifen

Von Hand	24 Std.	2 Std.
Bandschleifmaschine	24 Std.	12 Std.

Aufbauempfehlung

Holzuntergrund	Holz roh
Vorschleif	180 - 240 Körnung
Grundierung	McFinish Tiefmatt Nr. 7109
Trocknung	2 - 3 Std.
Zwischenschleif	280 - 400 Körnung bei gebeizten Flächen Scotchbrite
Endgrundierung	McFinish Tiefmatt Nr. 7109
Trocknung	12 Std.
Zwischenschleif	280 - 400 Körnung
Überlackierung	McSkin Softfeeling Lack Nr. 6909
Durchtrocknung	24 Std.

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das Tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungs-technischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschritten sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.