

## PASTEL CARESSE Nr. 069

### Beschreibung

#### Produktbeschreibung

Pastel Caresse Lacke sind neuartige Oberflächenmaterialien, mit welchen pastelfarbene effekte auf gebürsteten Weich- oder Harthölzern wie Esche und Eiche erzielt werden. Pastel Caresse Lacke finden Ihren Einsatz ebenfalls, wenn auf Möbeln ein shabby-chic-look erzielt werden soll.

#### Rohstoffbasis

Polyurethanharz

#### Anwendungsgebiet

Innenausbau, Möbel,

#### Prüfzeugnisse

Pastel Caresse Lacke sind umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich. Sie sind völlig frei von blei-, cadmium- oder chromathaltigen Pigmenten.

#### Gebindegrösse

Lack 1 Kg, 5 Kg, 25 Kg  
Härter 1 L, 5 L

#### Farbtöne

RAL und NCS Farbtöne,  
Farbton nach Kundenvorlage möglich

#### Glanzgrad gemessen an 60° Winkel

Naturmatt 5°

### Technische Daten

#### Mischen

	<b>PASTEL CARESSE Nr. 069</b>	<b>SAUVEGARDE COAT Nr. 5005</b>
Härter	Nr. 5010	Nr. 5010
Mischverhältnis	100:5	100:20
Verdünnung	Nr. 5009	Nr. 5009
Dichte	ca. 1.000	ca. 0.882
Festkörper	10 - 20 %	10 - 15 %
Lieferviskosität DIN 4	15 Sek.	22 Sek.

## Applikation

Auftragsaggregate	Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte	
Spritzdruck	2.5 - 3.0 bar	2.5 - 3.0 bar
Düse	1.8 - 2.0 mm	1.8 - 2.0 mm
Topfzeit bei 20°C	8 Std.	8 Std.
Auftragsmenge pro Arbeitsgang	100 - 120 g/m <sup>2</sup>	100 - 200 g/m <sup>2</sup>
Max. Auftragsmenge	400 g/m <sup>2</sup>	400 g/m <sup>2</sup>

## Trocknung bei 20°C

Staubtrocken	15 - 20 min.	15 - 20 min.
Griffest	45 - 50 min.	20 - 30 min.
Stapelfest	12 Std.	24 Std.

## Schleifen

Von Hand	3 - 4 Std.	2 Std.
Bandschleifmaschine	3 - 4 Std.	12 Std.

## Aufbauempfehlung für Weich- oder Harthölzer

Holzuntergrund	Weich- oder Hartholz
Vorschleif	150 - 180 Körnung (Poren mittels Messingbürste ausbürsten empfohlen)
Spritzgang	Pastel Caresse Nr. 069 jew. von beiden Seiten gegen die Poren aufspritzen.
Trocknung	3 - 4 Std.
Zwischenschleif	mittels 100 Körnung überschleifen bis Spätholztonen im Naturton erscheinen.
Ablackierung	Sauvegarde Coat Nr. 5005 1 - 2 mal mit leichter Zwischenglättung
Trocknung	12 - 24 Std.

## Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das Tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungs-technischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.