

SAPICIRE BEIZE Nr. 91

Beschreibung

Produktbeschreibung

Sapicire sind Wachsbeizen zur Erzielung von starken Positivbeizbildern auf grob geschliffenen, strukturgebürsteten und gesandelten Nadelhölzern. Aufgrund der enthaltenen Wachse im Beizsystem ist das zu fertigende Werkstück nicht mehr einer weiteren Lackierung zu unterziehen.

Rohstoffbasis

Wachse und Farbstoffe

Anwendungsgebiet

Nadelhölzer, Wandverkleidungen, Schränke

Prüfzeugnisse

Sapicire Beizen sind geruchlos, umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich.

Gebindegrösse

1 Kg, 5 Kg, 20 Kg

Sapicire farblos

Sapicire - Grundlösung Farblos Nr. 91/96438

Farbtöne

Die Standardfarbtöne werden in unserer Sapicire Musterkarte veranschaulicht. FarbtonEinstellung nach Kundenvorlage möglich.

Arbeitsanleitung

Die Wachsbeize muss vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden, damit die Entwicklungspigmente in der Beizflüssigkeit gleichmässig verteilt werden. Während des Beizvorganges sollte die Gebrauchsmenge immer in Bewegung gehalten werden. Sapicire Wachsbeizen werden vorteilhaft auf das mit 100 - 120 Körnung geschliffene, strukturgebürstete oder gesandelte Weichholz mit der Spritzpistole oder dem Beizpinsel mit leicht erkennbarem Überschuss, ohne dass es zu einem Ablaufen kommt aufgetragen.

Nach erfolgter Trocknung werden die kaum erkennbaren Entwicklungspigmente mit einer nicht zu harten Bürste (Rosshaarbürste) in Strukturrichtung ohne starken Druck entfernt.

Applikation

Auftragsaggregate	Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte, Pinsel
Spritzdruck	2.5 - 3.0 bar
Düse	1.5 - 1.8 mm
Verbrauch	ca. 1 Kg für 5 - 7 m ²

Trocknung bei 20°C

Entwicklungszeit	3 - 4 Std.
------------------	------------

Auf keinen Fall darf mit Wärme oder Luftbewegung beschleunigt getrocknet werden.

Besonderes

Stets Probebeizung durchführen.
Vor Frost schützen. Keine Metallgefässe verwenden.
Restbeize aus dem Beizgefäss in keinem Fall in das Vorratsgefäss zurückfüllen. Für ganz helle Farbtöne nur hellste Hölzer verwenden.

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.
Sollte das tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen.
Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.