

## SAPICIRE No. 91

### Description

#### Description du produit

Sapicire est une cire teintée à effet positif pour bois tendres, poncés, brossés ou sablés. En raison des cires contenues dans le système il n'y'a plus besoin d'appliquer un vernis de protection.

#### Base de matière première

Cires et colorants

#### Domaine d'utilisation

Bois tendre, lambris, armoires

#### Certificat de test

La teinte Sapicire est inodore et non toxique, sans danger pour l'environnement et sans danger lorsqu'elle est manipulée correctement.

#### Conditionnement

1 kg, 5 kg, 20 kg

#### Sapicire incolore

Sapicire - Base incolore No. 91/96438

#### Teintes

Les teintes Sapicire sont illustrés dans nos cartes d'échantillons. Nuançage de la teinte possible selon l'échantillon du client.

### Instructions

Le mordant doit être vigoureusement secoué avant son application afin que les pigments de développements soient répartis de manière homogène dans le liquide de mordantage. Pendant toute la durée de l'opération du mordantage, la quantité à employer doit être constamment remuée. L'application se fera au pistolet ou au pinceau sur le bois tendre, poncé à une granulation de 100 à 120 et dont la structure aura été relevée par brossage ou traitée au jet de sable et soigneusement dépoussiérée. On appliquera la quantité de mordant que le bois peut absorber avec un léger surplus.

Une fois le séchage intervenu, les pigments de développements, à peine reconnaissables, seront éliminés au moyen d'une brosse pas trop dure dans le sens de la structure du bois et sans exercer de pression trop forte.

## Application

Matériel d'application	Pistolet à godet , appareil airmix ou airless, pinceau
Pression	2.5 - 3.0 bar
Buse	1.5 - 1.8 mm
Quantité	env. 1 kg pour 5 - 7 m <sup>2</sup>

## Temp de séchage à 20°C

Temps de développement	3 - 4 h
------------------------	---------

En aucun cas, le séchage ne doit être accéléré par chaleur ou ventilation.

## Spécial

Toujours procéder à un mordantage d'essai. A protéger du gel. Ne pas utiliser de récipient métallique. Ne verser en aucun cas dans le récipient de stockage le reste de mordant contenu dans le récipient de travail. N'utiliser que les bois les plus clairs pour obtenir des nuances tout à fait claires.

## Précautions

Veillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante. Si le port d'un équipement de protection n'est pas requis par la loi, nous le recommandons. Les mesures nationales d'hygiène industrielle et technique doivent être respectées.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.