

## SAUEGARDE COAT Nr. 5005 | Naturmatt

### Beschreibung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung              | Sauvegarde Coat ist ein farbloser, schnelltrocknender Zweikomponentenlack der den Naturholzcharakter erhält. Der Sauvegarde Coat ist ein Grundier- und Fertiglack der einen optimalen Oberflächenschutz bietet. Das eingebaute UV-Filtersystem verzögert die Vergilbung bzw. Verbräunung des Holzes merklich, so dass über einen langen Zeitraum höchstmögliche Farbkonstanz zu erwarten ist. Sauvegarde Coat ist ein nicht anfeuernder Lack. |
| Rohstoffbasis                    | Polyurethanharz   |
| Anwendungsgebiet                 | Möbel, Innenausbau, Weichhölzer sowie Harthölzer  |
| Prüfzeugnisse                    | Nach ca. 24 Std. sind die erzielten Oberflächen Wasser-, Spirituosen - und heisswasserfest. Der Lackfilm ist schwer entflammbar.  |
| Gebindegrösse                    | Lack 5 L, 25 L<br>Härter 1 L, 5 L   |
| Glanzgrad gemessen an 60° Winkel | Naturmatt 5°  |

### Technische Daten

#### Mischen

#### SAUEGARDE COAT Nr. 5005

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Härter                 | Nr. 5010  |
| Mischverhältnis        | 5:1       |
| Verdünnung             | Nr. 5009  |
| Dichte                 | ca. 0.882 |
| Festkörper             | 10 - 15 % |
| Lieferviskosität DIN 4 | 22 Sek.   |

### Applikation

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Auftragsaggregate             | Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte, Giessmaschine |
| Spritzdruck                   | 2.5 - 3.0 bar   |
| Düse                          | 1.5 - 1.8 mm  |
| Topfzeit bei 20°C             | 8 Std.  |
| Auftragsmenge pro Arbeitsgang | 100 - 200 g/m <sup>2</sup>                                |
| Max. Auftragsmenge            | 400 g/m <sup>2</sup>                                      |

## Trocknung bei 20°C

|              |              |
|--------------|--------------|
| Staubtrocken | 15 - 20 min. |
| Griffest     | 20 - 30 min. |
| Stapelfest   | 24 Std.      |

## Schleifen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Von Hand            | 2 Std.  |
| Bandschleifmaschine | 12 Std. |

## Aufbauempfehlung

|                 |   |
|-----------------|---|
| Holzuntergrund  | roh (staubfrei)                                       |
| Vorschliff      | 180 - 240 Körnung                                     |
| Grundierung     | Nr. 5005  |
| Zwischenschliff | 280 - 400 Körnung   bei gebeizten Flächen Scotchbrite |
| Überlackierung  | Nr. 5005  |

## Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das Tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungs-technischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.