

TIMBEROL BEIZE Nr. 92

Beschreibung

Produktbeschreibung

Die Timberol Beize eignet sich für rustikale, porenbetonte Beizeffekte auf grobporigen Hölzern wie Eiche, Esche oder auf Tropenhölzern wie beispielsweise Mahagoni. Timberol Beizen sind Lichtecht nach dem neusten Stand der Technik. Der hohe Anteil mikronisierter Pigmente verhindert auch bei sehr hellen, wenig konzentrierten Farbtönen ein schnelles Ausbleichen und gewährleistet eine sehr gute Egalisierung. Hochtransparente Pigmente erhalten die Holzstruktur und sorgen für brillante Beizeffekte.

Rohstoffbasis

Lösungsmittel und Pigmente

Anwendungsgebiet

Möbel, Innenausbau, Boote, Hölzer wie Eiche, Esche oder Tropenhölzer wie Mahagoni

Prüfzeugnisse

Timberol Beizen entsprechen der DIN EN 71 (frei von Schwermetallen) und enthalten kein Formaldehyd.

Gebindegrösse

1 L, 5 L, 25 L

Abtönbeizen

Timberol-Abtönbeizen gelb	Nr. 92/9225
Timberol-Abtönbeizen rot	Nr. 92/9226
Timberol-Abtönbeizen grün	Nr. 92/9227
Timberol-Abtönbeizen schwarz	Nr. 92/9228
Timberol-Abtönbeizen weiss	Nr. 92/9229
Timberol-Abtönbeizen rotbraun	Nr. 92/9230
Timberol-Abtönbeizen blau	Nr. 92/70638

Timberol farblos

Nr. 92/2500 farblos

Farbtöne

Die Standardfarbtöne werden in unseren Timberol Musterkarten veranschaulicht. FarbtonEinstellung nach Kundenvorlage möglich.

Arbeitsanleitung

Die Beize muss vor dem Gebrauch gut aufgerührt werden. Die Timberol Beize wird vorteilhaft auf das mit 120-150er Körnung geschliffene Holz aufgetragen. Die Beize sollte auf die entstaubte Fläche mit erkennbarem Überschuss aufgetragen werden. Nach kurzer Einwirkzeit wird mittels einem Vertreiberpinsel oder einem fuselfreien Lappen zuerst quer in die Poren eingerieben und anschliessend längs in Faserrichtung abgenommen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 1-2 Stunden kann die Beize über lackiert werden.

Applikation

Auftragsaggregate	Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte, Beizwalzmaschinen mit Vertreiberbürsten
Spritzdruck	2.0 - 2.5 bar
Düse	1.5 - 1.8 mm
Verbrauch	ca. 1 L für 6 - 8 m ²

Trocknung bei 20°C

1 - 2 Std.

Eine forcierte Trocknung ist möglich.

Überzugslacke

Normal beanspruchte Oberflächen	Colortac Matt Nr. 1202
Hoch beanspruchte Oberflächen	McFinish Matt Nr. 7108 Colorseta Matt Nr. 5002

Besonderes

Stets Probebeizung und Lackierung durchführen. Vor Frost schützen. Für ganz helle Farbtöne nur hellste Hölzer verwenden.

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.