

SAPINOL No. 90

Description

Description du produit

Sapinol sont des teintés pour le bois tendre à effet positif. Pour obtenir des effets de mordantage positifs prononcés sur des surfaces en bois tendre grossièrement poncées, sablées ou à structure relevée par brossage. Les teintés Sapinol sont particulièrement adaptées pour intérieurs décoratifs, lambris de plafond et de mur, façades de cuisine, meubles de salon, etc.

Base de matière première

Eau et colorants

Domaine d'utilisation

Meubles, ébénisterie, plafond et lambris, bois tendres comme le sapin

Certificat de test

La teinte Sapinol est inodore et non toxique, sans danger pour l'environnement et sans danger lorsqu'elle est manipulée correctement.

Conditionnement

1 kg, 5 kg, 25 kg

Teintes à nuancer

9051 jaune | 9052 rouge | 9053 orange | 9054 bleu-noir

Sapinol incolore

9000 incolore

Teintes

Les teintés Sapinol sont illustrés dans nos cartes d'échantillons. Nuançage de la teinte possible selon l'échantillon du client.

Instructions

Le mordant doit être vigoureusement secoué avant son application afin que les pigments de développement soient répartis de manière homogène dans le liquide de mordantage. Les mordants Sapinol sont appliqués au pistolet ou au pinceau sur le bois tendre, poncés à une granulométrie de 100 à 120. Appliquer seulement la quantité de mordant que le bois peut absorber.

Une fois le séchage intervenu, les pigments de développement à peine reconnaissables sont éliminés au moyen d'une brosse fine, en procédant dans le sens de la structuration et sans exercer de pression trop forte.

Application

Matériel d'application	Pistolet à godet , appareil airmix ou airless, pinceau
Pression	1.5 - 2.0 bar
Buse	1.5 - 1.8 mm
Quantité	env. 1 kg pour 5-7 m ²

Temp de séchage à 20°C

Temps de développement	3-4 h
------------------------	-------

En aucun cas, le séchage ne doit être accéléré par chaleur ou ventilation.

Finition

Surfaces exposées à des résistances mécaniques normales	BCT-Topcoat-Mat No. 3002 BCT-Topcoat-Eclaircissant No. 3004
Surfaces exposées à des résistances mécaniques exigeantes	Sauvegarde Coat No. 5005

Spécial

Toujours procéder à un mordantage et à un vernissage d'essai. A protéger du gel. Ne pas utiliser de récipient métallique. Ne verser en aucun cas dans le récipient de stockage le reste de mordant contenu dans le récipient de travail. N'utiliser que les bois les plus clairs pour obtenir des nuances de gris tout à fait claires.

Précautions

Veillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante. Si le port d'un équipement de protection n'est pas requis par la loi, nous le recommandons. Les mesures nationales d'hygiène industrielle et technique doivent être respectées.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.