

COLORSUR

NO 45

***Glacis à l'eau à effet hydrofuge
à base de silicone***

Le glacis COLORSUR No. 45/ est un glacis à effet hydrofuge basé sur résine acrylique, diluable à l'eau, accentuant la veine naturelle du bois, pouvant être appliqué à l'intérieur comme à l'extérieur. Le glacis COLORSUR No. 45/ est sans agents actifs et hors classe de toxicité. Le glacis COLORSUR No. 45/ sèche rapidement et est stable au

blocking. Le système de filtres UV incorporé garantit une excellente luminosité et une parfaite constance dans la couleur. Les glacis COLORSUR No. 45/ accentuent la veine naturelle du bois.

Domaine d'application: maisons en bois, volets, balcons, pergolas, clôtures, boiseries etc.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

Application recommandée: 1–3 couches. A l'extérieur appliquer deux couches. Pour des surfaces en bois exigeant une protection préventive contre la pourriture et les insectes, nous recommandons une imprégnation préalable avec.

Bois fortement dégradé par les intempéries: poncer complètement les restes de couleurs ou de vernis. Le glacis COLORSUR No. 45/ est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué pour l'extérieur.

Mode d'application: au pinceau ou à la machine.

Conditions de mise en œuvre: Pendant la mise en œuvre, la température de l'objet traité ne doit pas être en dessous de +5°C et l'humidité atmosphé-

rique ne doit pas dépasser 80%.

Séchage: après env. 5–8 heures selon la température et l'humidité atmosphérique.

Recouvrabilité: 2 couches par jour au besoin

Consommation: 60–70g/m², pour le bois raboté, 80–100g/m² pour le bois poncé, 200–300g/m² pour le bois brut de sciage.

Stockage: 6 mois, stocker à l'abri du gel

Nettoyage des outils et des vêtements: si possible immédiatement après l'usage avec de l'eau. Les résidus secs s'éliminent avec du diluant nitro.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.