

COLORSAN- SPRITZLASUREN W61

***Das umweltfreundliche
Wasserlacksystem für
Industrie und Handwerk
geeignet für die dekora-
tive und porige Ober-
flächenveredelung.***

COLORSAN-Spritzlasuren W61 sind dekorative Oberflächenmaterialien, die auf porigen Holzuntergründen, wie Esche oder Eiche, elegante Effektlackierungen mit markanter Holzstruktur-Betonung ergeben. Modernem Formen- und Farbstyling sind keine Grenzen gesetzt.

COLORSAN-Spritzlasuren W61 sind umweltfreundliche Einkomponenten-Wasserlack-Systeme auf Acrylharzbasis.

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Arbeitsanleitung

Zur Erzielung einwandfreier Oberflächen ist eine besonders sorgfältige Vorbehandlung des Untergrundes notwendig. Der mit 150–180er-Körnung geschliffene porige Holzuntergrund wird zuerst mit einer Messingbürste ausgebürstet, damit das Porenbild markant hervorgehoben wird.

COLORSAN-Spritzlasuren W61 werden zweimal aufgetragen. Der Auftrag erfolgt nicht zu nass von beiden Seiten in Faserrichtung, so dass die Pore jeweils schräg angespritzt wird. Ein leichter Glätteschliff mit Schleifpapier 280–320er-Körnung erfolgt nach 2–3 Stunden Trocknungszeit bei Raumtemperatur von mindestens 20 °C/50 % r. F. COLORSAN-Spritzlasuren können auch wärmebefördert getrocknet werden! Anschliessend erfolgt der zweite Effektauftrag.

Nach 2–3 Stunden erfolgt die Schutzlackierung mit BODAN-LAC-Wasserlacken oder McCURE-UV-Wasserlacken.

COLORSAN-Spritzlasuren W61 werden in jedem RAL-, NCS- oder Sonderton angeboten.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstrasse 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 466 09 90
Fax: 071 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®

Alle bieri-Prospekte sind geistiges Eigentum der Firma Werner Bieri AG, Romanshorn. Der Nachdruck, auch im Auszuge, ist nicht gestattet.