

## COLORSUR Nr. 45

### Beschreibung

Produktbeschreibung	Colorsur ist eine verarbeitungsfähige, wasserverdünnbare Lasur für Holz im Aussen- und Innenbereich. Das Holz wird durch Colorsur vor UV-Strahlung, Verunreinigungen, Witterungseinflüssen geschützt und ist wasserabweisend. Eingebaute Infrarot Pigmente reflektieren die UV-Strahlung der Sonne und schützen das Holz vor zu starker Erhitzung. Colorsur ist Giftklassenfrei, geruchsarm und ohne Holzschutzwirkstoffe.
Rohstoffbasis	Silikonharze
Anwendungsgebiet	Holzfassaden wie z.B. Schindeln oder Täfer, Pergola, Carports, Ortbretter usw.
Gebindegrösse	5 Kg, 20 Kg
Farbtöne	Lasierende und deckende Farbtöne, RAL und NCS Farbtöne, Farbton nach Kundenvorlage möglich   Die Farbtöne sind untereinander mischbar.
Colorsur farblos	Nr. 45/94424

### Technische Daten

Lieferform	Gebrauchsfertig (gut aufrühren)
Dichte	1.005
Festkörper	20 - 30 %
Lieferviskosität DIN 4	60 Sek.
Lagerbeständigkeit	24 Monate bei 20°C (in unangebrochenem Gebinde) Gebinde vor Frost schützen

### Applikation

Auftragsaggregate	Rolle, Pinsel, Becherpistole
Spritzdruck	2.5 - 3.0 bar
Düse	1.8 - 2.5 mm
Anstrich	mind. 2 Anstriche
Verbrauch	ca. 80 - 100 g/m <sup>2</sup>

### Arbeitsanleitung

Colorsur vor Gebrauch immer gut aufrühren oder schütteln. Der Anstrich sollte immer auf trockenen und staubfreien Untergründen erfolgen. Colorsur wird vorteilhaft mit dem Pinsel, der Rolle oder dem Spritzaggregat aufgetragen. Der Anstrich sollte mindestens zwei mal aufgetragen werden, mit einer Zwischentrocknungszeit von ca. 5 - 8 Stunden.

## Aufbauempfehlung bei neuem Holz

Holzuntergrund	roh (staubfrei)   Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen.
1. Anstrich	Colorsur Nr. 45
Zwischentrocknung	5 - 8 Std.
2. Anstrich	Colorsur Nr. 45
Endtrocknung	5 - 8 Std.

## Aufbauempfehlung bei alt Anstrichen

Holzuntergrund	alt Anstriche (staubfrei, fett- und ölfrei)   Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen.
Vorbehandlung	alt Anstriche komplett entfernen   gut haftende alt Anstriche matt schleifen
1. Anstrich	Colorsur Nr. 45
Zwischentrocknung	5 - 8 Std.
2. Anstrich	Colorsur Nr. 45
Endtrocknung	5 - 8 Std.

## Aufbauempfehlung bei Holzarten mit Pilzgefährdung

Holzuntergrund	roh (staubfrei)   Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen.
Vorbehandlung	1 x Sapitec extérieur (Bläue- und Ligninschutz)
Zwischentrocknung	4 Std.
1. Anstrich	Colorsur Nr. 45
Zwischentrocknung	5 - 8 Std.
2. Anstrich	Colorsur Nr. 45
Endtrocknung	5 - 8 Std.

## Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.