

Long Oel

Beschreibung

Produktbeschreibung

Das Long Oel ist farblos und geeignet im Innenbereich, für Holz, Kork in unbehandeltem Zustand als Oberflächenschutz oder zur Grundierung für nachfolgende Oberflächenbehandlung mit Wachs.

Das Produkt wirkt oberflächenverdichtend, hat eine gute wasserabweisende Wirkung feuert die Holzmaserung leicht an und ist gut strapazierfähig.

Rohstoffbasis

Lackleinöl, Holzöl-Standöl, Leinöl-Standöl, Walnussöl, mod. Kolophoniumharz, Isoaliphate, Trockenstoff, Mangan

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Holz, Möbel

Prüfzeugnisse

Long Oele sind geruchsarm, umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich.

Gebindegrösse

1 L, 5 L, 25 L

Farblos

Long Oel

Technische Daten

Long Oel

Lieferform	Gebrauchsfertig (gut aufrühren)
Dichte	ca. 0.890
Lieferviskosität DIN 4	13 Sek.
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen.

Applikation

Auftragsaggregate	Pinsel, Rolle, Becherpistole, (Tauchverfahren)
Auftragsmenge pro Arbeitsgang	80 - 100 g/m ²
Max. Auftragsmenge	100 g/m ²
Anstrich	mind. 2 Anstriche

Arbeitsanleitung

Nach dem öffnen, das Produkt gut aufrühren und durch Rollen, Streichen, Tauchen oder Spritzen satt auftragen. Beim ersten Auftrag Überstände nach einer Einwirkzeit von 15-30 min. mit einem Lappen abnehmen.

Vorgang wiederholen und Überstände nach einer Einwirkzeit von 5-15 min. mit einem geeigneten Lappen (fusselfrei) abnehmen. Trockenzeit zwischen den Vorgänge einhalten. Stark saugende Stellen, an denen das Öl sofort vom Holz aufgenommen wird, bis zur Sättigung nachölen.

Gebrauchte Lappen immer im Wasser tränken und ausgebreitet trocknen lassen, da bei oxidativ trocknenden Produkten eine Gefahr der Selbstentzündung besteht.

Aufbauempfehlung bei neuem Holz

Holzuntergrund	roh (staubfrei) Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18% betragen.
Vorbehandlung	Schleifen 150 - 180 Körnung
1. Anstrich	Long Oel (Einwirkzeit 15 - 30 min. anschliessend abnehmen)
Zwischentrocknung	12 Std.
2. Anstrich	Long Oel (Einwirkzeit 5 - 15 min. anschliessend abnehmen)
Endtrocknung	12 Std.

Aufbauempfehlung bei neuem Holz mit folgendem Wachsfinish

Holzuntergrund	roh (staubfrei) Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18% betragen.
Vorbehandlung	Schleifen 150 - 180 Körnung
1. Anstrich	Long Oel (Einwirkzeit 15 - 30 min. anschliessend abnehmen)
Zwischentrocknung	12 Std.
2. Anstrich	Hartwachs Nr. 13/01050 mittels fusselfreiem Lappen oder Ballentuch auftragen und anschliessend polieren.
Endtrocknung	12 Std.

Aufbauempfehlung bei Altanstrichen

Holzuntergrund	Altanstriche (staub-, fett- und ölfrei) Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18% betragen.
Vorbehandlung	Altanstriche komplett entfernen Schleifen 150 - 180 Körnung
1. Anstrich	Long Oel (Einwirkzeit 15 - 30 min. anschliessend abnehmen)
Zwischentrocknung	12 Std.
2. Anstrich	Long Oel (Einwirkzeit 5 - 15 min. anschliessend abnehmen)
Endtrocknung	12 Std.

Pflege

Die Instandhaltung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.
(regelmässige Kontrolle der Beschichtung vornehmen)

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.