

SAPINOL EP BEIZEN Nr. 90

Beschreibung

Produktbeschreibung	Sapinol einmal positiv Beizen sind Spezialbeizen zur Erzielung von starken Positivbeizbildern auf geschliffenen, strukturgebürsteten und gesandelten Weichhölzern. Besonders geeignet für dekorative Innenausstattungen wie Decken und Wandtäfer, Küchenfronten, Wohnzimmermöbel usw.
Rohstoffbasis	Wasser und Farbstoffe
Anwendungsgebiet	Möbel, Innenausbau, Decken und Wandtäfer, Weichhölzer wie z.B. Tanne und Fichte
Prüfzeugnisse	Sapinol EP Beizen sind geruchslos, umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich.
Gebindegrösse	1 kg, 5 kg, 25 kg
Abtönbeizen	9051 gelb 9052 rot 9053 orange 9054 blau - schwarz
Sapinol farblos	9000 farblos
Farbtöne	Die Standardfarbtöne werden in unseren Sapinol EP Musterkarten veranschaulicht. Farbtoneinstellung nach Kundenvorlage möglich.

Arbeitsanleitung

Die Beize muss vor der Verarbeitung aufgerührt werden, damit die Entwicklungspigmente in der Beizflüssigkeit gleichmässig verteilt werden. Sapinol EP Beizen werden vorteilhaft auf das mit 100 - 120er Körnung geschliffene, strukturgebürstete oder gesandelte Weichholz mit der Spritzpistole oder dem Beizpinsel mit leicht erkennbarem Überschuss, jedoch ohne dass es zu einem Abflauen kommt, aufgetragen.

Nach erfolgter Trocknung werden die kaum erkennbaren Entwicklungspigmente mit einer nicht zu harten Bürste (Rosshaarbürste) in Strukturrichtung ohne starken Druck entfernt.

Applikation

Auftragsaggregate	Becherpistole, Airmix- oder Airless-Geräte, Pinsel
Spritzdruck	1.5 - 2.0 bar
Düse	1.5 - 1.8 mm
Verbrauch	ca. 1 kg für 5 - 7 m ²

Trocknung bei 20°C

Entwicklungszeit	3 - 4 Std.
	Auf keinen Fall darf mit Wärme oder Luftbewegung beschleunigt getrocknet werden.

Überzugslacke

Normal beanspruchte Oberflächen	BCT-Topcoat-Matt Nr. 3002 BCT-Topcoat-Aufheller Nr. 3004
Hoch beanspruchte Oberflächen	Sauvegarde-Coat Nr. 5005

Besonderes

Stets Probebeizung und Lackierung durchführen.
Vor Frost schützen. Keine Metallgefässe verwenden.
Restbeize aus dem Beizgefäss in keinem Fall in das Vorratsgefäss zurückfüllen. Für ganz helle Grautöne nur hellste Hölzer verwenden.

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.
Sollte das tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen.
Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungs-technischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.