

SAUEGARDE COAT No. 8205 | Mat naturel

Description

Description du produit	Le vernis Sauvegarde Coat est un vernis monocomposant, incolore à séchage rapide qui sauvegarde l'effet naturel du bois. Le Sauvegard Coat est facile à l'emploi et procure une protection optimale de la surface. Le système de filtre UV intégré retarde sensiblement le jaunissement ou le brunissement du bois, de sorte que la constance de couleur la plus élevée possible est assurée sur une longue période de temps. Le Sauvegarde Coat est éclaircissant.
Base de matière première	Résine de polyuréthane
Domaine d'utilisation	Lambris, agencements, bois tendres ainsi que bois durs
Certificat de test	Après le temps de séchage, d'env. 24 heures, les surfaces obtenues résistent à l'eau et à l'eau chaude. Le film de vernis est difficilement inflammable.
Conditionnement	Vernis 5 L, 25 L
Degré de brillance mesuré à un angle de 60°	Mat naturel 5°

Spécifications techniques

Mélange

SAUEGARDE COAT No. 8205

Diluant	No. 5009
Densité	env. 0.890
Solide	10 - 15 %
Viscosité à la livraison DIN 4	25 sec.

Application

Matériel d'application	Pistolet à godet, appareil airmix ou airless, machine de coulée
Pression	2.5 - 3.0 bar
Buse	1.5 - 1.8 mm
Quantité d'application par opération	100 - 200 g/m ²
Quantité d'application max.	400 g/m ²

Séchage à 20°C

Sec à la poussière	15 - 20 min.
Sec au toucher	20 - 30 min.
Empilable	24 h

Ponçage

A la main	2 h
Ponceuse à bande	12 h

Recommandation

Fond en bois	Brut (hors poussière)
Préponçage	Grains 180 - 240
Traitement primaire	No. 8205
Ponçage intermédiaire	Grains 280 - 400, pour les surfaces teintées Scotch Brite
Couche finale	No. 8205

Précautions

Veillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante. Si le port d'un équipement de protection n'est pas requis par la loi, nous le recommandons. Les mesures nationales d'hygiène industrielle et technique doivent être respectées.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.