

COLOR- STRUCTURE

***pour des laquages modernes à
effet structuré***

No. 066/

Les vernis COLORSTRUCTRE conviennent particulièrement pour des laquage de meubles de grande valeur ainsi que pour les intérieurs exigeants.

Les vernis COLORSTRUCTURE sont des vernis à pigments à deux composants, polyuréthane-résine acrylique, à une structure très fine. La sélection de pigments colorés et de composés résineux de premier choix garantit une excellente luminosité et une parfaite constance dans la couleur ainsi qu'une résistance extraordinaire aux agents chimiques et mécaniques. Les vernis COLORSTRUCTURE sont d'une application simple et d'un très bon rendement. Par la combinaison équilibrée entre pigments et résines on obtient une excellente constance de suspension des pigments (pas de dépôt no soluble). Un séchage rapide permet un traitement rationnel des travaux. Les vernis COLORSTRUCTURE sont difficilement inflammables, bien tolérés par la peau, écologiques et sans problème au point de vue physiologique lorsqu'ils sont appliqués de façon correcte. Il sont totalement exempts de plomb, de cadmium ou de pigments à teneur de chromate.

Pour obtenir des surfaces impeccables il faut avant tout une préparation très soignée du fond. Vu la multitude de matériaux servant de supports, nous vous recommandons de relire ce qui est dit sur «Colorcyl-Bouchepores No 5045 / Biropol-Bouchepores No 03045» et les «recommandations concernant l'utilisation des vernis sur différents matériaux de support.»

COLORSTRUCTURE No. 066 + 20% de durcisseur No. 5010, ensuite dilué à 10% No. RL-1032 est ainsi prêt à être appliqué. Le COLORSTRUCTURE No. 066 ne peut être utilisé qu'après avoir été mélangé (5:1) au durcisseur No. 5010. Le COLORSTRUTURE sera appliqué au pistolet à godet avec une buse de 1,8–2,2 mm et une pression de 2,5–3 bar parallèlement du haut en recouvrant les bandes de pistolage 20–25 cm d'intervalle. Le mélange sera appliqué en une couche. Après un séchage d'une nuit ou d'au moins 8 heures, application du recouvrement de finition avec les vernis Colorseta.

bieri

WE ARE WATERBORNE®

FICHE TECHNIQUE

	COLORSTRUCTURE
Colorcyl-Durcisseur:	No. 5010
Proportions de mélange:	5:1
Consistance de livraison (sans durcisseur):	100 sec.
Consistance d'application avec durcisseur et 10% DD-diluant No. 1013:	22–25 sec.
Diluant/ proportion de mélange:	No. RL-1032 / 10 %
Temps d'application:	max. 8 heures
Manière d'application:	Pistolet à godet
Pression / Buse:	2,5-3,0 bar / 1,8-2,2 mm
Quantité utile lors de l'application:	150–200 gr/m ²
Temps de séchage intermédiaire:	8 heures à 20° C
Temps de séchage à 20° C:	
Hors poussière:	30 minutes
Sec au toucher:	3 heures
Sec pour le stockage :	2 jours au min.
Quantité maximale d'application:	250 gr/m ²
Finition :	Vernis Colorseta

Les proportions d'utilisations et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.