

Temporale huile toutes saisons

Description

Description du produit

Temporale huile toutes saisons est une huile spéciale à haute résistance extérieure conçue pour les revêtements extérieurs en bois. Grâce à sa viscosité fine, l'huile toutes saisons Temporale est facile à appliquer et possède de très bonnes propriétés de pénétration. Peut être utilisé sur le bois tendre ainsi que le bois dur.

Base de matière première

Huile modifiées

Domaine d'utilisation

Meubles pour l'extérieur (tables, bancs)

Pour bois à l'extérieur à dimensions semi-stables ou non stable.
(lambris, maisons en bois, clôtures de jardin, pergolas)

Pour bois à dimensions stables (fenêtre, portes extérieures)
Si une surface en bois huilée est souhaitée, la structure n'est pas conforme aux normes et directives.

Conditionnement

1 L, 5 L, 25 L

Incolore

Temporale huile toutes saisons

Spécifications techniques

Livraison	Prêt à l'emploi (bien remuer)
Densité	env. 0.800
Solide	20 - 30 %
Viscosité à la livraison DIN 4	15 sec.
Stockage	5 ans dans un contenant non ouvert. Protéger du gel et des températures plus que 30°C. Protéger de la lumière directe du soleil.

Application

Matériel d'application	Pinceau, rouleau de peinture
Quantité d'application par opération	100 g/m ²
Quantité d'application max.	300 g/m ²
Nombre de couches	Au moins 2 couches

Instructions

L'huile toutes saisons Temporale doit être bien remué avant de l'utilisation. L'huile s'applique avantageusement au pinceau ou au rouleau. Appliquer des couches fin car si les couches sont trop épaisses ça peut ralentir le séchage. Appliquer 2 couches avec un séchage intermédiaire de 24h. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur des couches, du comportement du bois, de la température, du renouvellement de l'air et de l'humidité relative. L'huile toutes saisons Temporale ne doit pas être traitée à une température inférieure à 5 °C ni supérieure à 25 °C. Trempez toujours les chiffons usagés dans l'eau et laissez-les sécher. Il y a un danger avec les produits de séchage oxydatifs. Une combustion spontanée existe.

Recommandation d'application pour le bois neuf

Fond en bois	Brut (sans poussière) l'humidité du bois ne doit pas dépasser 18%
Prétraitement	Ponçage grain 80 - 100
1. Couche	Temporale huile toutes saisons
Séchage intermédiaire	24 h.
2. Couche	Temporale huile toutes saisons
Séchage final	24 - 48 h.

Recommandation d'application pour le bois vieux (avec vieille peinture)

Fond en bois	Ancienne peinture (sans poussière, gras- et l'huile) l'humidité du bois ne doit pas dépasser 18%
Prétraitement	Enlever complètement l'ancienne peinture Ponçage grain 80 - 100
1. Couche	Temporale huile toutes saisons
Séchage intermédiaire	24 h.
2. Couche	Temporale huile toutes saisons
Séchage final	24 - 48 h.

Recommandation d'application pour les essences de bois présentant un risque de fongique

Fond en bois	Brut (sans poussière) l'humidité du bois ne doit pas dépasser 18%
Prétraitement	Ponçage grain 80 - 100
Apprêt	1 x Sapitec extérieur (Protection contre le bleuissement et la lignine)
Séchage intermédiaire	4 h.
1. Couche	Temporale huile toutes saisons
Séchage intermédiaire	24 h.
2. Couche	Temporale huile toutes saisons
Séchage final	24 - 48 h.

Entretien

Facteurs de durabilité

Les intempéries, contrainte mécanique, protection par la construction, Type de bois et le prétraitement.

Entretien

Nous recommandons un intervalle d'entretien annuel. Enlever la saleté et les impuretés des surfaces en bois intactes et appliquer 1 x l'huile toutes saisons. Pour les bois à pores ouverts tels que le chêne, les intervalles d'entretien peuvent être plus courts.

Dans le cas d'une couche naturelle (incolore), le grisonnement est retardé et non empêché.

Renovation

Évaluer

Avant de commencer une rénovation, évaluer le matériau en bois et décidez si les parties à rénover sont encore intactes. Si les pièces ne sont pas intactes, remplacez-les si nécessaire.

Ponçage

Poncez soigneusement les surfaces en bois altérées jusqu'au bois brut. Pour la suite de la procédure, veuillez vous référer aux **recommandation d'application pour le bois vieux** déjà mentionnées.

Précautions

Veillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante. Si le port d'un équipement de protection n'est pas requis par la loi, nous le recommandons.

Les mesures nationales d'hygiène industrielle et technique doivent être respectées.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.